

FB Technisches Datenblatt Graukarton

Toleranzen		tolerances	
Grammatur	350 – 500 g/m ² +/- 5,0 %	grammage	350 – 500 gsm +/- 5,0 %
	550 – 700 g/m ² +/- 4,0 %		550 – 700 gsm +/- 4,0 %
	750 – 980 g/m ² +/- 3,0 %		750 – 980 gsm +/- 3,0 %
Starke	+/- 5,0 %	thickness	+/- 5,0 %
Formate	+/- 2,0 mm	sheets	+/- 2,0 mm
Feuchte	+/- 1,0 %	humidity	+/- 1,0 %

Feuchtigkeit		moisture	
Standard	8,00%	standard	8,00%

Maximum Haulänge bei Breiten über 800 mm	maximum length with wide more than 800 mm
1.480 mm (ab 10 to auch bis 1.600 mm)	1.480 mm (up 10 tons until 1.600 mm)

Minimum Haulänge mit breiten unter 800 mm		minimum length with wide less than 800 mm	
700 mm	350 – 500 g/m ²	700 mm	350 – 500 gsm
650 mm	550 – 600 g/m ²	650 mm	550 – 600 gsm
600 mm	650 – 980 g/m ²	600 mm	650 – 980 gsm

Maximum Breite		maximum width	
bei 350 g/m ²	2.240 mm	with 350 gsm	2.240 mm
bei 400 – 600 g/m ²	2.250 mm	with 400 – 600 gsm	2.250 mm
bei 400 – 600 g/m ²	2.280 mm	with 650 – 750 gsm	2.280 mm
bei 800 – 980 g/m ²	2.300 mm	with 800 – 980 gsm	2.300 mm

Verarbeitung	converting
1 Planschneider 137 cm maximale Schneidbreite	1 guillotine cutter 137 cm maximum guts width
1 Planschneider 155 cm maximale Schneidbreite	1 guillotine cutter 155 cm maximum guts width
gerundete und geschrägte Ecken auf Wunsch	rounded and cutted corners on request
Pakete gebündelt mit Kunststoffumreifungsband	packages bundled with non-metallic strap
min. 10 x 10 cm / max. 120 x 140 cm	min. 10 x 10 cm / max. 120 x 140 cm

 **SAHINLER**

— Mukavva ve Kağıt Ürünleri San. Tic. A.Ş. —

İkitelli O.S.B., Hürriyet Cad.
Saraçlar Sitesi, 14. Blok No:4/1
34490 Başakşehir / İstanbul

Tel : +90 212 485 4575 (pbx)
Fax : +90 212 485 4578
E-mail : info@sahinlerkagit.com.tr

İkitelli O.S.B., Hürriyet Cad.
Saraçlar Sitesi, 14. Blok No:4/1
34490 Başakşehir / İstanbul

FB Datenblatt Graukarton

Tel : +90 212 485 4575 (pbx)
Fax : +90 212 485 4578
E-mail : info@sahinlerkagit.com.tr

Graukarton rauh / rauh greyboard rough / rough			Standard Graukarton standard greyboard mf			Graukarton einseitig glatt greyboard one side glazed mg			Graukarton Wasserglätte greyboard super glazed		
Grammatur grammage g/m ²	Dicke thickness mm	Rohdichte density g/cm ³	Grammatur grammage g/m ²	Dicke thickness mm	Rohdichte density g/cm ³	Grammatur grammage g/m ²	Dicke thickness mm	Rohdichte density g/cm ³	Grammatur grammage g/m ²	Dicke thickness mm	Rohdichte density g/cm ³
350	0,50	0,64	350	0,49	0,66	350	0,46	0,67	350	0,47	0,69
400	0,56	0,67	400	0,55	0,68	400	0,54	0,69	400	0,53	0,7
450	0,63	0,67	450	0,62	0,68	450	0,61	0,69	450	0,60	0,7
500	0,70	0,67	500	0,69	0,68	500	0,68	0,69	500	0,67	0,7
550	0,79	0,66	550	0,78	0,67	550	0,77	0,68	550	0,76	0,69
600	0,86	0,67	600	0,85	0,67	600	0,84	0,68	600	0,83	0,69
650	0,92	0,68	650	0,91	0,68	650	0,90	0,69	650	0,89	0,7
700	1,01	0,67	700	1,00	0,67	700	0,99	0,68	700	0,98	0,69
750	1,10	0,67	750	1,09	0,66	750	1,08	0,68	750	1,07	0,69
800	1,14	0,67	800	1,13	0,68	800	1,12	0,68	800	1,11	0,69
850	1,21	0,67	850	1,20	0,68	850	1,19	0,69			
900	1,28	0,67	900	1,27	0,67	900	1,26	0,68			
950*	1,32	0,66	950*	1,31	0,67	950*	1,31	0,69			
980*	1,40	0,65	980*	1,39	0,67	980*	1,38	0,68			